

平成 20 年 9 月 20 日

報 告 書

愛知県住宅供給公社 殿

請 負 者

住 所 愛知県豊川市御津町赤根下川50番地

氏 名 株式会社 東海分析化学研究所

(名称及び代表者 代表取締役 大場 和子

氏名・電話番号)

TEL 0533-75-2250

- 1 業 務 の 名 称 二川住宅始め 39 住宅吹付けアスベスト調査委託
- 2 業 務 の 場 所 豊橋市大岩町地内他
- 3 契約締結年月日 平 成 20 年 7 月 8 日
- 4 委 託 期 間 着 手 平成20年 7 月 9 日から
完 了 平成20年 9 月 30 日まで
- 5 調 査 結 果 アスベスト3成分 186 検体、6成分4 検体全てアスベスト
は検出されませんでした。
詳細は別添「二川住宅始め 39 住宅吹付けアスベスト定性分析
調査結果報告書」をご参照下さい。

二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト定性分析調査結果報告書

受託業者名 株式会社 東海分析化学研究所

試料 番号	住 宅 名	採 取 住 宅		採 取 箇 所			間取り	採 取 日	分析対象	定性分 析結果	劣化の 状況	報告書 番号
		棟	号	1	2	3						
58	王ヶ崎	1	305	和室	和室	台所	3K	20年8月8日	3種	不検出	c	F-2008-00003-175
59	王ヶ崎	2	106	和室	和室	台所	3K	18年7月3日	3種	不検出	c	F-2008-00003-47
60	王ヶ崎	3	101	和室	和室	台所	3DK	18年7月3日	3種	不検出	c	F-2008-00003-48
61	王ヶ崎	4	305	和室	和室	台所	3K	18年7月3日	3種	不検出	c	F-2008-00003-49
62	王ヶ崎	5	102	和室	和室	台所	3K	18年7月3日	3種	不検出	c	F-2008-00003-50
63	王ヶ崎	6	101	和室	和室	台所	3K	18年7月3日	3種	不検出	c	F-2008-00003-51
凡例	採取箇所 1 住宅 3 箇所 採取	劣化の状況 a : 劣化・損傷・ハク離あり b : 一部劣化・損傷・ハク離あり c : 劣化・損傷・ハク離なし						トレモライト・アクチノライト・アンソフィライト（3物質）の定性分析				



第 F-2008-00003-175号
平成20年9月20日


検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 柳田 昇二 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門



ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 1棟305号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成20年8月8日(金)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481: 2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481: 2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石 綿 の 有 無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無



検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 柳田 昇二 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録

第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地

電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316

作業環境測定部門



ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 2棟106号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月3日(月)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481: 2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481: 2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石綿の有無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無



第 F-2008-00003-48号
平成20年9月20日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 柳田 昇二 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 3棟101号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月3日(月)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481: 2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481: 2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石綿の有無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無



第 F-2008-00003-49号
平成20年9月20日

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 柳田 昇二 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録

第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 4棟305号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月3日(月)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481: 2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481: 2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石綿の有無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無



第 F-2008-00003-50号

平成20年9月20日

検 査 報 告 書

愛知県住宅供給公社

代表者 理事長 柳田 昇二 様

名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録

第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地

電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316

作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 5棟102号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月3日(月)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481: 2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481: 2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石 綿 の 有 無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無



第 F-2008-00003-51号
平成20年9月20日

検 査 報 告 書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 柳田 昇二 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録

第23-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316
作業環境測定部門



ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め39住宅吹付けアスベスト調査委託

業 務 の 実 施 場 所 王ヶ崎住宅 6棟101号
(豊橋市王ヶ崎町字上原1-18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月3日(月)

検 査 の 対 象 アスベスト含有の有無(定性分析)
対象アスベストはトレモライト/アクチノライト及び
アンソフィライト

検 査 の 方 法 試料採取方法: JIS A1481:2006「5. 試料採取」による。
分析方法: JIS A1481:2006に準拠する分散染色法及び
X線回折分析法による定性分析

検 査 の 結 果

試料名称	石 綿 の 有 無		
	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
天井 吹付け材	無	無	無